

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	03/12/2025
		RO	846/25

CLIENTE	MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA		
Descrição do Produto	REALPOXI DF 285 AMARELO SEGURANÇA 5Y 8/12 SB		
Codigo do Produto	285AM001.21	Lote:	001/25

Descrição da Reclamação

cliente alega que a tinta esta gelatinando, conforme fotos e videos.

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	001/25	Viscosidade	-	IT-1.008	RELAFIX TINTAS	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025		x

Cobertura LOTE: 001/25



Conclusão: Ao analisar a retenção do 285AM001 lote 001/25, avaliado sua viscosidade o produto encontra-se com a viscosidade dentro do range de liberação, porém deve ser avaliado se atende as especificações do cliente.

Ao analisar a retenção do 030CT285, foi observado sedimentação no fundo da lata, e ao homogeneizar, mesmo assim ficou baixa em comparação ao lote 003/25

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Analista RO's