

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	26/01/2026
		RO	877/26


CLIENTE	DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUINAS LTDA									
Descrição do Produto	LACA NC CINZA VOLVO - REF.: 18 LT									
Codigo do Produto	015CZ008.21			Lote:		001/25 e 003/26				
Descrição da Reclamação CLIENTE ALEGA QUE ESTA FORA DO PADRÃO LOTES 001 E 003/25										
PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	001/25 e 003/25	Cor	-	VISUAL	RELAFIX TINTAS	23/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	X	

Cor LOTE: 001/25 e 003/25

Pad CIE L	Pad CIE a	Pad CIE b	Pad CIE C	Pad CIE h
30,81	-0,64	4,13	4,18	98,79

Nome da partida	CIE DL	CIE Da	CIE Db	CIE DC	CIE DH	CIE DE	CMC DE
PARTIDA1	0,23	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,23	

Delta CieLab
D65 / 10
A / 10
F02 / 10



D65 10 Deg

015CZ008		PARTIDA1	
L*:	30,81	dL*:	0,23
a*:	-0,64	da*:	0,01
b*:	4,13	db*:	-0,02
de CIELab:		0,23	

Passa



Conclusão: Ao analisar as retenções dos lotes reclamados, sendo o lote 001/25 o padrão (primeiro lote enviado), comparando com o lote 003/25,entre eles liquido é observado uma divergência na tonalidade, porém ao homogeneizar e aplicar em chapa metálica, após seco não é observado divergência na tonalidade de cor. Após a medida no espectro fotômetro, o resultado encontrado está dentro das especificações ficando com 0,23 de delta, sendo seu range máximo 0,50.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Análista RO's