

|                                                                                              |                                        |           |               |        |                  |                 |                           |                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|--------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
|             | RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's              |           |               |        |                  |                 | DATA                      | 10/02/2026                 |              |               |
|                                                                                              |                                        |           |               |        |                  |                 | RO                        | 889/26                     |              |               |
| CLIENTE                                                                                      | CONQUISTA CARROCERIAS LTDA             |           |               |        |                  |                 |                           |                            |              |               |
| Descrição do Produto                                                                         | REALVIT 600 DF PRETO BR - REF.:3,600 L |           |               |        |                  |                 |                           |                            |              |               |
| Codigo do Produto                                                                            | 600PR003.82                            |           |               |        | Lote:            | 026/25          |                           |                            |              |               |
| Descrição da Reclamação                                                                      |                                        |           |               |        |                  |                 |                           |                            |              |               |
| CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL ESTA DEMORANDO A SECAR - LOTE 026/25<br>010SV068 - LOTE 197/25 |                                        |           |               |        |                  |                 |                           |                            |              |               |
| PLANOS DE ENSAIOS                                                                            |                                        |           |               |        |                  |                 |                           |                            |              |               |
| Nº DO ITEM                                                                                   | LOTE                                   | ENSAIO    | ESPECIFICAÇÃO | METODO | LOCAL DE ANALISE | DATA DE PINTURA | DATA DE INICIO DOS TESTES | DATA DO TERMINO DOS TESTES | RESULTADO OK | RESULTADO NOK |
| 1                                                                                            | 021/26                                 | APLICAÇÃO | -             | -      | REALFIX TINTAS   | 10/02/2026      | 10/02/2026                | 11/02/2026                 | X            |               |
| SECAGEM LOTE: 026/25                                                                         |                                        |           |               |        |                  |                 |                           |                            |              |               |
|                                                                                              |                                        |           |               |        |                  |                 |                           |                            |              |               |

**Conclusão:** Ao analisar a retenção do produto aplicado em chapa metálica, diluído 40% com 010SV068, não foi observado problemas na secagem.

Em visita em campo foi observado que o pintor aplica uma camada bem alta e faz a diluição com diluente do concorrente.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Análista RO's