

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	18/03/2026
		RO	926/26

CLIENTE	SODUMAS COM DE MATERIAIS C/INCENDIO LTDA		
Descrição do Produto	REALTHANE VM EXT. SODUMAS - REF.:15,4 LT		
Codigo do Produto	579VM012.21	Lote:	002/26

Descrição da Reclamação Produto: 579VM012.21 REALTHANE VM EXT. SODUMAS Ref.: 15,4 L Lote: 002/26 Cliente informou que o material está apresentando demora no tempo de secagem. Foi catalisado com 030CT703.83 na proporção 6:1 e diluído com 010SV252.85 entre 10% e 15%.			
--	--	--	--

PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	002/26	Secagem	-	Visual	RELAFIX TINTAS	18/03/2026	18/03/2026	20/03/2026	X	

Secagem LOTE: 002/26										
										

Conclusão: Ao analisar as retenções dos lotes reclamados, aplicado em chapa metálica, na camada ideal de 60 microns seca, não foi observado divergência na secagem em comparação a outro lote aplicado.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

Análista RO's