

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	24/04/2026
		RO	965/26


CLIENTE	METALURGICA CORTESA LTDA		
Descrição do Produto	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA N 6,5		
Código do Produto	038CZ022.82	Lote:	003/26

Descrição da Reclamação

CLIENTE INFORMA QUE OS: 038CZ022.82-REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA N 6,5 - REF.: 2,7 LT LOTE 003/26 E 030CT029.125-CATALISADOR PU ALIFATICO - REF.: 0,9 LT LOTE 011/26 ESTÃO DESPLACANDO DA PEÇA, CLIENTE IRA ENVIAR FOTOS E ANEXO NA RECLAMAÇÃO

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	003/26	ADERÊNCIA	-	Visual	RELAFIX TINTAS	23/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	x	



Conclusão: Ao analisar a retenção do produto catalisado e diluído com 010SV068, após secagem em 24 Horas não foi observado deslocamento após teste de aderência em X.

Segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Verificar qual diluente está sendo usado.

Anderson Otica

Análista RO's