

	<h1>RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's</h1>	DATA	25/05/2026
		RO	1001/26

CLIENTE	BURNTECH CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Descrição do Produto	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 7024 SB		
Código do Produto	571CZ007.21	Lote:	001/26

Descrição da Reclamação

O produto não está atendendo às especificações descritas no próprio boletim técnico, pois não apresenta o teor de sólidos informado no documento. LOTE 001/26 030ct025 lote 138/25

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	007/26	SÓLIDOS	-	IT-1.011	RELAFIX TINTAS	21/05/2026	21//05/2026	25/05/2026		x

Sólidos lote 001/26

Cor	Munsell, Ral ou conforme padrão
Brilho/aspecto	Brilhante a Fosco
Sólidos por volume	55 ± 2% (ISO 3233)
Espessura úmida	100 a 120 micrometros por demão
Espessura seca	70 ± 5 micrometros seco por demão

Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, aplicado na camada úmida sugerida no BT, foi observado que a camada final ficou coerente segundo o sólido do produto, porém abaixo da especificação mínima desejada, ou seja, a camada úmida indicada no BT não condiz com a camada seca.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Será ajustado o boletim técnico.

Anderson Otica

Analista RO's