

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	10/06/2026
		RO	1017/26

CLIENTE	DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME		
Descrição do Produto	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS REF- 3,6L		
Código do Produto	600PR001.82	Lote:	018/26

Descrição da Reclamação

Conforme áudio e fotos, após abrir galão, bater material, tinta fica toda dura e empelotada, cliente relata que no fundo da lata fica o material todo duro. Material não desmancha. lote 018/26

PLANOS DE ENSAIOS

Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	018/26	Sedimentação	-	-	RELAFIX TINTAS	09/06/2026	09/06/2026	10/06/2026		x

Sedimentação LOTE: 018/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, foi observado sedimento, tal sedimento é dissolvido, porém com auxílio de dispersão mecânica.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Produto feito com veículo de lote anterior a reformulação de sedimentação.

Trocar o lote, produto pode ser ajustado.

Anderson Otica

Analista RO's