


	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's						DATA	13/08/2026			
							RO	1087/26			
CLIENTE	MARCELO SOLUCOES METALICAS LTDA										
Descrição do Produto	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO FS										
Código do Produto	600PR008.82				Lote:		004/26				
Descrição da Reclamação CLIENTE ALEGA QUE A SUPERFICIE FICOU ESBRANQUICADA APÓS A PINTURA. 600PR008.82 - 044/26 010SV660.83 - 100/26											
PLANOS DE ENSAIOS											
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK	
1	044/26	Blush	-	Visual	RELAFIX TINTAS	13/08/2026	13/08/2026	13/08/2026		x	
Blush LOTE: 044/26											
											

Conclusão: Ao analisar a retenção do produto aplicado com 40 % de diluição com 010SV660 em chapa metálica na camada ideal, logo após a aplicação é notório o produto ficar acinzentado, após seco tal característica diminui, porém ao compara com o padrão, devido ao fosqueamento excessivo do produto, ao comparar com o padrão fica com tom acinzentado.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Trocar o lote.

Anderson Otica

Análista RO's