

	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's		DATA	10/09/2026						
			RO	1112/26						
CLIENTE	METALESP IMPLEMENTOS LTDA									
Descrição do Produto	PRIMER ACABAMENTO SINTETICO 511 PRETO FO									
Código do Produto	511PR002.21	Lote:	019/26							
Descrição da Reclamação CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 511PR002.21 PRIMER ACABAMENTO SINTETICO 511 PRETO FOSCO - REF.:18,000 L LOTE 019-26 ESTA COM A COR DIFERENTE, ESTA FICANDO CINZA diluído 20 - 30 % com 010SV071 LOTE 007/26 CATALISADOR 030CT051.81 031-26										
PLANOS DE ENSAIOS										
Nº DO ITEM	LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	019/26	Blush	-	Visual	RELAFIX TINTAS	09/09/2026	09/09/2026	10/09/2026	x	
Blush LOTE: 019/26										
										

Conclusão: Ao analisar as retenções dos lotes reclamados, aplicado em chapa metálica na camada ideal, com secagem ao ar a 25°C, após secagem em comparação ao lote anterior 010/26, visualmente não foi observado tal aspecto acinzentado, sendo assim concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Tal ocorrido observado pelo cliente pode ter relação com a umidade ou temperatura do ar, podendo ser corrigido com climatização do ambiente ou a aplicação com retardador, porém é apenas uma sugestão caso o “problema” continue sendo observado pelo cliente principalmente em dias chuvosos.

Anderson Otica

Análista RO's