

De: Victoria Kerche Martins <vmartins@eucatex.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de junho de 2023 14:38
Para: comercial1@realfix.com.br
Assunto: Promotor de aderência UV
Anexos: FICHA CADASTRAL EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.pdf

Boa tarde,

Sobre o promotor de aderência, nós estamos a procura de um produto UV que permita aderência entre um MDF revestido com papel BP (impregnado com melamina) e produtos UV.

O processo:

- Papel BP prensado (200°C +/-) no MDF
- Aplicação do promotor UV sobre o papel BP, secagem do promotor com lâmpada de mercúrio
- Aplicação de massa UV, secagem da massa com lâmpada de mercúrio
- Lixamento da massa UV
- Aplicação do Verniz UV, secagem do verniz com lâmpada de mercúrio

Obs.: a aplicação dos produtos UV é por meio de rolos, a linha da aplicação dos produtos UV é contínua, a prensagem do papel é em outra linha e é aguardado esfriar a chapa (mín 30°C)

A cor do produto se dá pela cor do papel BP, logo o promotor de aderência precisa ser transparente e não distorcer a tonalidade do papel. Para teste inicial utilizamos 100kg.

Hoje já temos um processo parecido para produzir nosso produto Lacca, entretanto, é um papel FF que é aplicado numa laminadora e o promotor de aderência que temos adere em FF mas não adere e BP, acaba deslocando.

Segue dados cadastrais da Eucatex anexo.

Atenciosamente,



Victoria Kerche Martins

Líder de Processos – Linhas de Pinturas e Revestidos

Desenvolvimento de Produtos

(11) 4028-9005

