

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PRODUTO: CP 343-1-25%
REV 01 – 16.11.22

DESCRIÇÃO:

CP 343-1-25% é uma solução a 25% de uma poliolefina clorada em xileno. É 18-23 %em peso de cloro e tem um valor de cor Gardner 7. O CP 343-1-25% é um líquido a ambiente temperatura. Se a solução gelificar devido ao armazenamento em baixas temperaturas, ela pode ser novamente liquefeita por aquecimento com agitação. O CP 343-1-25%tem boa resistência a altas temperaturas. Ele pode suportar 110°C por 20 minutos. Uma análise termogravimétrica sugere que ele resistirá a altas temperaturas apreciáveis.

Análises Físico-Químicas

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO
Sólido, %	24,0 - 26,5
Cor Gardner	Máx. 8,0
Chlorobenzene, %p	Máx. 2,0
Haze, mL/g-cm 700nm	Máx. 7,0
Chlorine, %	18,0 - 23,0

APLICAÇÃO:

- Revestimentos arquitetônicos
- Auto OEM
- Plásticos automotivos
- Repintura automotiva
- Automotivo
- Tintas de impressão comercial
- Tintas industriais gerais
- Artes gráficas
- Revestimentos protectores
- Caminhão / ônibus / RV

POCHTECA COREMAL

Estrada do Capuava, 1650, Jardim Eliane, Rio Cotia, SP, CEP 06716-580
Rua Cel. Luiz Rodrigues Moraes Barros, 500 - Rio Cotia - Cotia - SP - CEP 06716-035
Fone: (11) 4615.8100- Fax: (11) 4615.8111 - e-mail: lab.sp@pochteca.net