



Controle de Qualidade
Laboratório de Análises

Rua Eugênia Sá Vitale, 300
São Bernardo do Campo
Bairro Taboão - São Paulo
CEP 09665-000
Telefone: (11) 4176-1530
Site: www.usinaanchieta.com.br

ALCATRÃO RT-2

Indicações	Material indicado para a fabricação de massa de canal em usinas siderúrgicas, na fabricação de epoxi bicomponente com resina poliamida, e na construção civil como proteção contra umidade e infiltração em alicerces e baldrames.
Descrição	Material de cor negra, viscoso e de odor característico.
Densidade	1,210 g/cm ³
Ponto de Fulgor	120 °C
Tipo de Solventes	Não contém solventes.
Precauções	Torna-se essencial quando o produto estiver em uso: não fumar, evitar chamas ou centelhas, evitar faíscas, evitar contato com a pele, olhos e roupas. Em recinto fechado assegurar completa aeração utilizando, se possível, ventilação forçada para evitar acúmulo de gases até que o produto esteja seco. Em caso de toxidez pela inalação da concentração de vapor, remover a pessoa afetada para o ar livre e em casos de intoxicação aguda, solicitar socorro médico. Remover as roupas contaminadas e descartá-las. Caso houver contato com os olhos, lavar abundantemente com água corrente. Caso houver incêndio usar pó químico seco, espuma, areia ou terra. Qualquer resíduo do produto que secar em contato com a pele deve ser removido com solvente apropriado.
Temperatura Limite	Temperatura máxima de trabalho obedecendo as instruções e precauções: 80°C.
Método de Aplicação	Depende da utilização do produto.
Tempo de Secagem	Depende da utilização do produto.
Limpeza das Ferramentas	Use solvente de petróleo (Xileno).
Rendimento Teórico	Depende de sua utilização
Embalagem	A granel e em tambores com 240 kg.
Tempo de Estocagem	Indefinido quando armazenado em boas condições (embalagens perfeitamente fechadas, lacradas e em lugar coberto).
Condições de Armazenamento	Armazenar em local coberto e ventilado.