



Controle de Qualidade
Laboratório de Análises

Rua Eugênia Sá Vitale, 300
São Bernardo do Campo
Bairro Taboão - São Paulo
CEP 09665-000
Telefone: (11) 4176-1530
Site: www.usinaanchieta.com.br

SOLUÇÃO PX-80

Indicações	Pode ser usado como solução anti-corrosiva em chapas de aço e proteção de alvenaria contra infiltração de umidade. Mas, sua finalidade principal é para ser usado na fabricação de epoxy de alcatrão para impermeabilização e proteção para tubulação de aqueduto, gaseduto e chapas de aço que ficarão em contato com água seja ela doce ou salgada.
Descrição	Material de cor negra, viscoso e de odor característico.
Densidade	1,210 g/cm ³
Ponto de Fulgor	35°C
Tipo de Solventes	Solventes aromáticos derivados de produtos carboquímicos.
Precauções	O produto contém solvente que exala vapor inflamável. Tal solvente pode produzir efeito tóxico, se absorvido pela pele ou inalado. Torna-se essencial quando o produto estiver em uso: não fumar, evitar chamas ou centelhas, evitar faíscas, evitar contato com a pele, olhos e roupas. Em recinto fechado assegurar completa aeração utilizando, se possível, ventilação forçada para evitar acúmulo de gases até que o produto esteja seco. Em caso de toxidez pela inalação da concentração de vapor, remover a pessoa afetada para o ar livre e em casos de intoxicação aguda, solicitar socorro médico. Remover as roupas contaminadas e descartá-las. Caso houver contato com os olhos, lavar abundantemente com água corrente. Caso houver incendio usar pó químico seco, espuma, areia ou terra. Qualquer resíduo do produto que secar em contato com a pele deve ser removido com solvente apropriado.
Temperatura Limite	Temperatura máxima de trabalho obedecendo as instruções e precauções: 0 – 30°C.
Método de Aplicação	A superfície deverá estar perfeitamente seca, limpa e isenta de óleos, graxas e material em suspensão. A solução deverá ser agitada e aplicada por pincel, rolo ou pulverizador em camada fina.
Tempo de Secagem	De 3 a 6 horas dependendo das condições existentes.
Limpeza das Ferramentas	Use solvente de petróleo (Xileno).
Rendimento Teórico	1 a 1,5 L/m ² dependendo da porosidade da base.
Embalagem	A granel e em tambores com 190 kg.
Tempo de Estocagem	Indefinido quando armazenado em boas condições (embalagens perfeitamente fechadas, lacradas e em lugar coberto).
Condições de Armazenamento	Armazenar em local coberto e ventilado.