



AROBRÁS™ 5070/I

DESCRIÇÃO

AROBRÁS™ 5070/I é uma resina melamínica-fomaldeído-isobutilada de secagem em estufa.

Quanto a compatibilidade, mostra-se excelente com pigmentos, boa com resinas alquídicas, regular com nitrocelulose e incompatível com óleos secativos.

Secagem rápida em estufa (30 min a 100°C)

Ótima retenção de cor.

Alto Brilho.

Boa resistência química e boa resistência à umidade.

DADOS ANALÍTICOS

Teor de Não Voláteis, %	60 – 64
Viscosidade Gardner (25°C)	W – Z1
Cor Gardner	Máx. 1
Índice de acidez, mgKOH/g	Máx. 2

INSTRUÇÕES DE USO

- Boa solubilidade em solventes aromáticos e regular em alifáticos.
- Recomenda-se o uso da AROBRÁS™ 5070/I para sintéticos industriais, primers de secagem rápida, esmaltes de secagem em estufa, vernizes incolores e esmaltes brancos de linha eletrodoméstica.

ESTOCAGEM

- 12 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

MANUSEIO

AROBRÁS™ 5070/I é inflamável. Se ingerida **não induzir ao vômito**, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água abundante. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.



AROBRÁS™ 5070/I

Para mais informações consulte o item nº 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.