



POLÍMEROS DO BRASIL LTDA
Rua Polímeros do Brasil, 176 – Fazendinha
Campo Largo – PR - CEP 83607-436
Telefone: (41) 3292-5245

SANCRYL 845/60 X

RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA

CARACTERÍSTICAS		SOLUBILIDADES	
Tipo:	Copolímero acrílico hidroxilado	Aromáticos:	Boa
Sólidos (%):	59 – 61	Ésteres:	Boa
Viscosidade (Gardner):	Z – Z3	Alifáticos:	Ruim
Cor (Gardner):	2 (máx.)	Cetonas:	Boa
Índice de Acidez (mg KOH/g):	13 (máx.)	USOS RECOMENDADOS Sistemas PU de 2 componentes com secagem ao ar ou estufa. Manutenção industrial. Repintura automotiva (esmaltes).	
Índice de OH/ Sólidos (%):	2,6 – 3,2		
Peso Específico (g/cm³):	0,980 à 1,020		
Solvente:	Xilol		
Propriedades: Excelente resistência à intempérie. Excelente aderência sobre alumínio e galvanizados.			
Compatibilidade: Com catalisadores tipo N – L – IL – HL em todas as proporções.			
Forma de Entrega: Em tambores de aço de 190 Kg líquido. Em outros solventes e/ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico.			