

Descrição:

Resina hidrocarbônica termoplástica C9 é obtida pela polimerização catalítica de hidrocarbonetos em processo contínuo. Compatível com a maioria dos solventes e materiais poliméricos, possui característica hidrofóbica e apresenta formato em pellets de coloração amarelo-claro. Em borrachas, a Unilene melhora a processabilidade, incorporação de cargas, dispersão e adesividade da massa, evitando a degradação do elastômero e reduzindo o tempo de preparo. Já em adesivos Base Solvente e Hot Melt, a resina promove boa adesividade, coesão, excelente tempo em aberto e repelência a água.

Aplicação:

Formulação de compostos de borracha, tintas e adesivos.

Armazenamento:

Armazenar em local coberto, seco, limpo e ventilado. Para mais informações, solicite e consulte a FISPQ (Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos).

Embalagem: Saco Solto 25 Kg

Especificações Técnicas

Análises	Método	Mínimo	Máximo
Cor Gardner	ASTM D 6166		6
Ponto de Amolecimento, °C	ASTM D 6493	116	125
Índice de Acidez, mg/g	ASTM D 974		0,10