

	Boletim Técnico		Código: DR.BT.DCL.127	Revisão: 0
	DENVERCRIL EJ 010		Emissão: 25/11/2019	
			Validade: 24/11/2022	
			Número de Páginas: Página 1 de 2	

Denvercril EJ 010

Emulsão de copolímero acrílico modificado.

PROPRIEDADES

Parâmetro	Unidade	Especificação
Viscosidade Brookfield RVT pm, 25 °C	cP	≤ 100
Teor de sólidos (%)	%	29,0 – 31,0
pH (tal qual, 25 °C)	-	2,0 – 4,0
Peso Específico	g/cm ³	1,010 - 1,060

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Espressante de alta reatividade utilizado na produção de massas, texturas e afins.

O **Denvercril EJ 010** quando diluído em água e neutralizado com álcali produz soluções com altíssimas viscosidades. Ele deve ser cuidadosamente dosado nas formulações visando otimizar suas excelentes propriedades de espessamento. O maior ou menor poder de espessamento pode ser atingido variando-se a quantidade do Denvercril EJ 010 na formulação. O pH final deve ser superior a 8,5, porém inferior a 10,0. Abaixo e acima destes valores não teremos o espessamento máximo desejado.

Este tradicional espessante acrílico, **Denvercril EJ 010**, é compatível com outros espessantes acrílicos e /ou celulósicos o que o torna um produto extremamente versátil para ser usado em diferentes aplicações.

Pode ser adicionado tal qual ou diluído em água e posteriormente neutralizado, conforme indicações prévias para assim se obter o máximo de suas propriedades.

As informações contidas neste boletim técnico tem por objetivo orientá-lo. Elas fornecem informações genéricas baseadas em testes realizados com uma constante preocupação, mas não implicam qualquer compromisso de nossa parte. Não nos responsabilizamos pelos danos diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento irregular ou aplicação indevida. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, a equipe técnica da Denver Resinas estará sempre pronta para atendê-lo.

www.denverresinas.com.br

	Boletim Técnico		Código: DR.BT.DCL.127	Revisão: 0
	DENVERCRIL EJ 010		Emissão: 25/11/2019	
			Validade: 24/11/2022	
			Número de Páginas: Página 2 de 2	

EMBALAGEM

O produto pode ser fornecido em tambores com 195 kg, em barricas com 50 kg e em container com 1000 kg.

Recomenda-se estocar o produto em ambiente seco e fresco, ao abrigo do sol e chuva, mantendo-se assim uma vida útil de 12 (doze) meses após a data de fabricação.

MANUSEIO

Por tratar-se de produto químico, as boas práticas de segurança devem ser obedecidas. Deve-se utilizar luvas no manuseio, e área de trabalho deve ser ventilada. Para maiores informações consultar FISPQ do produto.