

5.0) PINTURA PARA PROTEÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA:

- 1 - Agressividade do ambiente: C5 - muito alta industrial;
- 2 - Sistema de pintura aplicada no fabricante;
- 3 - Preparo de superfície mínimo: Sa 2 1/2;
- 4 - Tinta de fundo: Epoxídica 125 microns;
- 5 - Tinta intermediária: Epoxídica 125 microns;
- 6 - Tinta de acabamento: Poliuretano acrílico alifático 1x50 microns;
- 7 - Espessura total seca: 300 microns;
- 8 - Tintas de alto desempenho de acordo ISO 12944-6, baixo teor de voláteis, alta espessura, isenta de metais pesados, isenta de alcatrão de hulha e composta de no máximo de 3 demãos.