

SDP: 055/25

LINHA: 040

CLIENTE: Peter

DATA INÍCIO: 24 / 01 /2025

ANALISTA : Anderson

DATA FINALIZAÇÃO: 28 /01 /2025

PRODUTO: ALVPISO CPD/VPD 315 CLEAR EPOXI INCOLOR BR

	EQUIPAMENTO	PADRÃO	EXP.1	EXP.2	EXP.3
SUBSTRATO		PISO	PISO		
DILUENTE / DILUIÇÃO		-	-		
MÉTODO DE APLICAÇÃO		ROLO	ROLO		
TRATAMENTO		-	-		
RUGOSIDADE CHAPA JATEADA		-	-		
VISCOSIDADE	CF4	41	80		
PESO ESPECÍFICO g/cm ³		1,012	1,050		
VISCOSIDADE A+B		-	-		
VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO		-	-		
FINEZA		7	7		
SÓLIDOS POR PESO		51,90%	59,12%		
CAMADA ÚMIDA µm		60µm	75µm		
EXTENÇÃO EM VIDRO µm		200 µm	200 µm		
SAG µm		-	-		
POT LIFE		4 HORAS	4 HORAS		
COBERTURA	PLACA #7	-	-		
CATÁLISE / CATALISADOR		306.0.121 3X1	030CT240 3X1		
SECAGEM LIVRE DE PÓ		40 MIN	40 MIN		
SECAGEM AO TOQUE		1:10 HORA	1:00 HORA		
SECAGEM MANUSEIO		12 HORAS	8 HORAS		
SECAGEM TOTAL		24 HORAS	24 HORAS		
EMPILHAMENTO		-	-		
CAMADA SECA µm		32µm	52µm		
BRILHO UB		BR	BR		
ADERÊNCIA EM GRADE		-	-		
LIXAMENTO		OK	OK		