

SDP: 058/25 LINHA: 490 CLIENTE: Peter DATA INÍCIO: 24 / 01 /2025
ANALISTA : Anderson DATA FINALIZAÇÃO: 28 /01 /2025

PRODUTO: ALVPISO MASSA ANV3570 CINZA N 6,5 SB

	EQUIPAMENTO	PADRÃO	EXP.1	EXP.2	EXP.3
SUBSTRATO		PISO	PISO		
DILUENTE / DILUIÇÃO		-	-		
MÉTODO DE APLICAÇÃO		ROLO	ROLO		
TRATAMENTO		-	-		
RUGOSIDADE CHAPA JATEADA		-	-		
VISCOSIDADE	KU	100	120		
PESO ESPECÍFICO g/cm ³		1,476	2,036		
VISCOSIDADE A+B		-	-		
VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO		-	-		
FINEZA		6	5,5		
SÓLIDOS POR PESO		85,40%	92,30%		
CAMADA ÚMIDA µm		1 mm	1 mm		
EXTENÇÃO EM VIDRO µm		200 µm	200 µm		
SAG µm		-	-		
POT LIFE		4 HORAS	4 HORAS		
COBERTURA	PLACA #7	-	-		
CATÁLISE / CATALISADOR		306.0.062 3X1	030CT490 3X1		
SECAGEM LIVRE DE PÓ		40 MIN	40 MIN		
SECAGEM AO TOQUE		1:30 HORA	1:30 HORA		
SECAGEM MANUSEIO		12 HORAS	12 HORAS		
SECAGEM TOTAL		24 HORAS	24 HORAS		
EMPILHAMENTO		-	-		
CAMADA SECA µm		716 µm	932 µm		
BRILHO UB		BR	BR		
ADERÊNCIA EM GRADE		-	-		
LIXAMENTO		OK	OK		