

Iza - Comercial REALFIX

De: josimarconzatti@anazatti.com.br
Enviado em: quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 07:55
Para: 'Mayara'; 'Iza - Comercial REALFIX'; paulocwv@realfix.com.br; laboratorio@realfix.com.br
Assunto: ENC: Ficha técnica da Pintura
Prioridade: Alta



Bom dia, tudo bem?

Por favor, em caráter de urgência, verifique as solicitações abaixo da TGM e do cliente Espanhol. Precisamos urgência na solicitações.

Qualquer dúvida, entre em contato.

Acesse também nosso site: www.anazatti.com.br

Favor enviar novos pedidos para nosso novo e-mail: distribuidora@anazatti.com.br

Contato: (47) 3279-5997

Att, Luan Montagna ☺

Jaragua do Sul – SC

De: Claudio - TGM <projetos@tgm.ind.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 07:30
Para: josimarconzatti@anazatti.com.br
Cc: Marcos Junkes <marcos@tgm.ind.br>
Assunto: Fwd: Ficha técnica da Pintura

Bom dia Josimar

Segue abaixo questionamentos do Engenheiro responsável do nosso cliente Espanhol que está na TGM fazendo as verificações dos Moldes Eólicos. A divergência entre o Boletim Técnico e o Plano de Pintura. Precisamos que seja corrigido **urgente**.

Ressalto que estamos negociando mais itens com este cliente onde o valor da negociação é expressivo e não podemos falhar neste processo.

Precisamos também de um técnico para acompanhamento do processo de pintura, inicialmente 3 dias para os Moldes que estamos em processo final de montagem. A pintura desses irá ocorrer no próximo mês.

Att,
Claudio.

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:RE: Ficha técnica da Pintura

Data:Tue, 24 Jan 2023 19:48:53 +0100

De:pgutierrez@windtechnic.com

Para:'Claudio - TGM' <projetos@tgm.ind.br>

CC:'Jokin Benavides' <jbenavides@windtechnic.com>

Bom dia Claudio,

Tenho várias dúvidas surgidas ao comparar o plano de pintura com as fichas técnicas:

1. O plano de pintura não fala do nível de proteção para o que foi definido, deveria mencionar *exposure class C4-H, according to ISO 12944-2*.
2. O plano não fala dos testes prévios para a aprovação do esquema de pintura (testes pull off e dobrado).
3. A rugosidade da superfície recomendada pela ficha do Realpoxi 259 é de 40 a 75µm mas o plano diz de 70 a 90, acredito que deve mudar o plano, e dizer como vai medir a rugosidade e como vai fazer a limpeza da superfície.
4. A espessura de aplicação do Realpoxi 445 que o plano diz é 85 µm, mas a ficha técnica diz de 100 a 150, meia 125 µm, acredito que o plano deve dizer 125 µm seca mínimo e dizer a espessura húmida equivalente para testar durante a aplicação.
5. Realthane 579 diz na ficha técnica espessura por demão de 40 a 60 µm, e no plano diz 80 µm, mas também diz o plano que em total serão 3 demãos. Acredito que para obter os 80 µm deveria aplicar duas demãos do Realthane 579.

O plano deveria dizer também quantas vezes vai se verificar a espessura húmida e os limites admissíveis.

Fora do plano de pintura, mas relacionado com o tratamento das superfícies, as partes em contato com o concreto que não vão ser pintadas também precisam de um tratamento e ser protegidas durante o armazenamento e transporte.

¿Poderia nos informar do tratamento que elas vão ter para garantir sua proteção por favor?

Att,

Pablo Gutiérrez Vega

Skype: pgutierrez@windtechnic.com Información confidencial - Confidential information This e-mail (including the enclosed files) cannot be used, published, reproduced or shared with third parties without written permission of Windtechnic Engineering S.L.

De: Claudio - TGM <projetos@tgm.ind.br>

Enviado el: lunes, 23 de enero de 2023 19:31

Para: pgutierrez@windtechnic.com

CC: 'Jokin Benavides' <jbenavides@windtechnic.com>

Asunto: Re: Ficha técnica da Pintura

Boa tarde

Segue plano de pintura.

Quanto aos testes fizemos a conferência das camadas e teste de aderência.

Att,
Claudio.

Em 19/01/2023 16:01, pgutierrez@windtechnic.com escreveu:

Obrigado Claudio,

¿Pode enviar também o plano de aplicação, espessuras das demãos, tempo de espera e plano de testes a fazer?

Att,

Pablo Gutiérrez Vega

Skype: pgutierrez.windtechnic **Información confidencial - Confidential information** This e-mail (including the enclosed files) cannot be used, published, reproduced or shared with third parties without written permission of Windtechnic Engineering S.L.

De: Claudio - TGM <projetos@tgm.ind.br>
Enviado el: jueves, 19 de enero de 2023 19:53
Para: pgutierrez@windtechnic.com
Asunto: Ficha técnica da Pintura

Boa tarde

Segue ficha técnica referente a Tinta que será usada para Pintura dos Moldes.

Att,
Claudio Luiz Piasiski



vendas@tgm.ind.br | -
Rua Progresso, 221
tgm.inc

--
Att,
Claudio Luiz Piasiski



vendas@tgm.ind.br | +55
Rua Progresso, 221 | Cc
tgm.ind.br



Não contém vírus. www.avast.com