

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento poliuretano desenvolvido através de matérias primas selecionadas para embelezar superfícies de madeira. Possui fácil aplicabilidade, resistência a riscos e ao amarelecimento. Produto seca de forma rápida.

USO RECOMENDADO

Destinado para pintura de móveis.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Branco (demais cores sob consulta)
Brilho/aspecto	Acetinado a Fosco
Sólidos por volume	70 ± 2% (ASTM D 2697)
Densidade	1.25 ± 0.02 g/cm ³
Viscosidade	70 KU (ASTM D 562)
Resistência ao calor seco	Temperaturas até 60 °C
Método de aplicação	Pistola, rolo e trincha
Catalisador	030CT090
Rendimento	4 a 6 m ² /L
Prazo de validade	12 meses

Secagem

Entre demãos sem lixamento: 40 min

Entre demãos com lixamento: 3 h

Secagem completa: 24 h

PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície. A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação, tais como, poeira, graxa, óleo, etc. Não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas (NBR 13245/92).

Madeira	Realizar lixamento com lixa de grão médio no sentido das fibras (lixas 280, 320, 360 ou 400). Remover todo pó antes da aplicação do produto. Em telhados de barro e fibrocimento limpar bem antes com jato d'água (bomba de alta pressão) removendo toda a sujeira presente na superfície. Telhados antigos devem ser lavados com uma solução de um para um (1:1) de água sanitária com o auxílio de uma escova de cerdas duras, removendo todas as sujeiras impregnadas. Enxaguar com água corrente e aguardar a secagem por no mínimo três dias. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, mofo e partículas soltas. Remova o pó com pano úmido.
Tintas envelhecidas	Tintas soltas ou mal aderidas devem ser removidas completamente até a camada firme. A sujeira deve ser removida através da limpeza com solvente. Para melhor acabamento e penetração no substrato, proceder o lixamento com lixa de grão fino, o que também proporcionará melhor adesão.

APLICAÇÃO

Mistura	Misturar o conteúdo da embalagem com um agitador mecânico até a completa homogeneização, antes da sua aplicação. O produto não secará se não for realizada a catálise e/ou se o catalisador for utilizado em excesso.	
Relação de mistura	2A : 1B com o 030CT090	
Vida útil da mistura	3 h	
Pistola airless	Bicos	0,017" – 0,023"
	Pressão do fluido	2200 – 2600 psi
Pistola bico de pato	Pistola	Arprex
	Modelo	13A
Rolo	Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada.	
Trincha	Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada.	
Diluyente	010SV510	
	Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 15% em volume.	

DESEMPENHO NA APLICAÇÃO

O aspecto final da superfície depende do método de aplicação utilizado, melhores resultados são obtidos através da pulverização por pistola. Recipientes parcialmente cheios podem apresentar pele na superfície e/ou aumento da viscosidade do produto após um período de armazenamento. Evitar utilizar vários métodos de aplicação ao mesmo tempo. Cores claras podem requerer duas ou mais demãos para se obter um acabamento uniforme, quando aplicadas sobre um intermediário de tonalidade escura ou por meio de rolo e trincha. A temperatura da superfície deve estar sempre acima de 5°C e abaixo de 40°C para aplicação.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Não é recomendado o uso de qualquer produto sobre o produto.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

EMBALAGEM

Embalagem	Volume A	Embalagem	Volume B	Embalagem
Balde 18 litros	18 litros	18 litros	9 litros	4,5 litros

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e devido à nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.