

1) Produto:

Esmalte Sintético Secagem à Estufa.

2) Aplicação:

Pintura Externa de tambor.

3) Aderência:100% (corte em grade - adesão com durex).
0 – unidade Grau.**4) Brilho:**

Brilho 80

5) Camadas Secas:18-22 micron Cores Claras;
16-20 micron Cores Escuras.**6) Dureza do Filme Seco:**

2 – 3H (Escala Lápis).

7) Embutimento:

5 mm (adesão com durex) – grau 1.

9) Flexibilidade:

1/8" (Mandril Cônico).

9) Impacto:

70 Kg (adesão com durex) .

10) Moagem:

7 a 8 (Grindômetro).

11) Prazo de Validade:

6 meses (mínimo).

12) Peso Específico:0,900 – 1,300 g/cm³**13) Resistência ao Mek:**

MEK: mínimo 60 Segundos com algodão e/ou 50 ciclos.

14) Secagem:

Secagem em Estufa MAUSER.(Parâmetros da Estufa Mauser)

15) Sistema de Aplicação:

Automática por Airless.

16) Substrato:

Chapa de aço carbono laminado a Frio SAE1008 bitola de 0,60mm a 1,20mm.

17) Teor de Sólidos:

50% em peso mínimo – 60% em peso máximo.

18) Viscosidade Original:

- Matão: Mínimo 35 Segundos - Máximo 45 segundos, no copo FORD 4 (25°C)
- Louveira: Mínimo 35 Segundos - Máximo 50 segundos, no copo FORD 4 (25°C)
- Belford Roxo: Mínimo 50 segundos – Máximo 70 Segundos, no copo FORD 4 (25°C)

Data de Emissão:

26/09/2022

Elaboração:

Cristiano Tamanini

Aprovação:

Cristiano Tamanini

19) Normas e Legislações exigíveis:

- RDC 326/2019
 - Complementar: RDC 391/2020
- RDC 051/2010
- RDC 052/2010
- RDC 056/2012
- RDC 105/1999
 - Complementar: RDC 589/2021
- RDC 026/2015

NOTA: Obrigatório o envio de laudo laboratorial atendendo as RDCs supracitadas.

AA) Acondicionamento do Produto:

Os materiais deverão ser entregues em embalagens apropriadas e de acordo com suas características, ou conforme especificação técnica, de forma a garantir sua integridade, tanto no transporte, quanto durante sua armazenagem e manuseio. Entregas serão rejeitadas em caso de evidência de embalagens avariadas (amassadas, violadas), mal paletizadas, não identificadas, variação de peso, etc.

AB) Observações:

Os fornecimentos devem vir acompanhados de Certificado da Qualidade, constando o nome do produto, o número do lote ou data de fabricação e os resultados das inspeções e ensaios em atendimento a esta especificação.

Data de Emissão:	Elaboração:	Aprovação:
26/09/2022	Cristiano Tamanini	Cristiano Tamanini