

STAIN 740 REALWOOD

Stain Impregnante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **STAIN 740 REALWOOD** é um stain impregnante de alta performance, desenvolvido para proteção e embelezamento de superfícies de madeira expostas ao intemperismo. Sua formulação contém absorvedores UV e aditivos hidrorrepelentes que conferem excelente resistência à radiação solar, umidade e variações climáticas, preservando o aspecto natural da madeira.

Produto indicado para quem busca acabamento com proteção duradoura e toque acetinado, realçando os veios naturais da madeira sem formação de película espessa.

Indicado para proteção de madeiras em áreas internas e externas, tais como:

- Portas e janelas
- Pergolados
- Decks
- Beirais
- Casas de madeira
- Móveis externos

Não indicado para imersão contínua ou contato direto permanente com água.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Sob consulta.
Brilho/aspecto	Acetinado
Sólidos por volume	30 ± 2% (ISO 3233)
Demãos Recomendadas	2 – 3 Demãos
Rendimento teórico	8 - 12 m²/l
Resistência ao calor seco	Temperaturas picos de até 60 °C
Método de aplicação	Pistola airless, pistola convencional, rolo e trincha
Prazo de validade	Componente A: 24 meses

Tempo de Secagem

Temperatura	Toque	Manuseio	Final	Intervalo de Repintura	
				Mínimo	Máximo
25 °C	4-6 Horas	8 -12 horas	24 horas	8 horas	24 horas

¹Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade

STAIN 740 REALWOOD

Stain Impregnante

do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície, sendo necessária que esteja limpa, seca e isenta de qualquer contaminação.

Madeira nova:

- Lixar no sentido dos veios (grana 120–180).
- Remover totalmente pó, graxa ou contaminantes.
- Madeira deve estar seca (umidade máxima recomendada: 18%).

Madeira envelhecida:

- Remover partes soltas ou deterioradas.
- Lixar até atingir madeira firme.
- Limpar completamente antes da aplicação.

APLICAÇÃO

Mistura

- Homogeneizar bem o produto antes e durante o uso.
- Aplicar no sentido dos veios da madeira.
- Evitar excessos e formação de poças.
- Respeitar o intervalo entre demãos.
- Para maior durabilidade em áreas externas, recomenda-se 3 demãos.

Importante: Não aplicar sob sol intenso ou com previsão de chuva nas próximas 24 horas.

Pistola convencional

Pistola	JGA 502 ou similar apropriado
Capa de ar	704
Bico	EX

Pistola Airess

Bicos	0,013 – 0,015"
Pressão do fluido	1800 – 2200 psi
Ajustar a diluição para melhor aplicação.	

Pincel / Rolo

Diversas demãos podem ser necessárias.

Diluyente

Pronto para Uso

Diluyente de limpeza

Realsolv clear

Não deixar material acumulado nas mangueiras ou equipamento de pintura. Limpar todo o equipamento com Realsolv clear.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

STAIN 740 REALWOOD

Stain Impregnante

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

Armazenamento

- Manter em local coberto, seco e ventilado.
- Temperatura entre 5°C e 35°C.
- Validade: 24 meses em embalagem original fechada.

Manutenção

Recomenda-se inspeção anual.

Em áreas externas, pode ser necessária manutenção após 12 a 24 meses, dependendo da exposição solar e condições climáticas.

A manutenção é simples:

- Lixar levemente
- Remover pó
- Aplicar nova demão

EMBALAGEM

Volume

0,900 Litros
18,000 Litros
3,600 Litros

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.