

PROPOSTA TÉCNICA



Data: 10/08/22

Cliente: OXA Automação Industrial

Equipamento: Estruturas/Maquinas

Substrato: Aço carbono

Preparo da Superfície: Jateamento abrasivo ligeiro ou lixamento manual leve (quebra de brilho), seguido de desengraxe

Perfil de rugosidade: 80 a 100 micrometros

Local			Área (m²)											
Produto	Cor	Brilho	Espessura (µm)		S/V (%)	Rend. ¹ (m²/l)	Vida Útil (h)	Repintura a 25 °C (h)		Diluyente	Método de Aplicação	Secagem a 25 °C (h)		
			Úmida	Seca				Min.	Max.			Toque	Manuseio	Final
Realpoxi 259 Catalisador 259	Vermelho	Vermelho	114	65	57	6,138462	2	6	48	10SV270	Pistola	3	6	168
Realpoxi 445 Catalisador 445	Cinza	Semi brilho	250	200	80	2,8	2	6	48	10SV270 (10%)	Pistola	3	6	168
Realthane 579 Catalisador 579	Cores	Brilhante	109	60	55	6,4	2	6	48	10SV280 (10%)	Pistola	2	6	168
Nº de Demãos:	3		Total	325										

Nota 1: Rendimento prático calculado considerando 30% de perdas de aplicação.

Recomendações

Preparo de superfície: O desempenho destes produtos dependerão do grau de preparação da superfície empregado, conforme ISO 8501-1. A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação. Os contaminantes devem ser removidos antes de proceder a pintura, conforme norma ABNT NBR 15158. Antes da aplicação de cada demão de tinta, deve sofrer um processo de limpeza por meio de aspirador, escova, vassoura de pêlo, sopro de ar ou pano úmido para remover a poeira.

Preparo e aplicação: Misturar o conteúdo da embalagem com um agitador mecânico até a completa homogeneização, antes da diluição e aplicação. Par a tintas de dois componentes, misturar separadamente os componentes com um agitador mecânico. Adicionar o conteúdo total do componente B ao componente A e misturar completamente com um misturador mecânico. Uma vez misturados os componentes, deve ser utilizado dentro do prazo de vida útil.

Desempenho na aplicação: O brilho e o aspecto dependem do método de aplicação utilizado, sendo obtidos melhores resultados através da pulverização por pistola. Cores claras podem requerer duas ou mais demãos para se obter um acabamento uniforme, quando aplicadas sobre um intermediário de tonalidade escura ou por meio de rolo e trincha. Estes produtos devem ser diluídos utilizando-se apenas os diluentes recomendados. O uso de diluentes alternativos pode inibir o processo de secagem. A temperatura da superfície deve estar, pelo menos, 3 °C acima do ponto de orvalho. Não proceder a aplicação quando a umidade relativa do ar exceder 85 %. A ocorrência de condensação durante ou imediatamente após a aplicação, pode resultar num acabamento fosco e num filme de qualidade inferior.