

SDP-294 CONTRA TIPO F-56F

REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 31/10/2022	LOTE: ST-09
HORA:	OBS: Dixem
STD: F-56F	PRODUTO: SDP 294

CIE DE 1,08 CMC DE

PADRÃO: ST-09 / F-56F X SDP 294
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF. INTENSIDADE: 88,77
PAD C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
PART C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
STATUS: ☐ Ajustado ON ☐ Ajustado OFF
Força def ☐ Graf NBR (NT) ☐ Ajustado OFF

D65 10 Deg

ST-09 / F-56F X SDP 294		PARTIDA1	
L*	85,58	dL*	0,18 claro
a*	6,77	da*	0,51 +vermelho
b*	28,56	db*	-0,94 +azul
de CIELab: 1,08			

Falha

REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 31/10/2022	LOTE: ST-09
HORA:	OBS: Pleno Dixem
STD: F-56F	PRODUTO: SDP 294

CIE DE 2,55 CMC DE

PADRÃO: ST-09/F-56F X SDP 294 PLENO
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF. INTENSIDADE: 105,54
PAD C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
PART C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
STATUS: ☐ Ajustado ON ☐ Ajustado OFF
Força def ☐ Graf NBR (NT) ☐ Ajustado OFF

D65 10 Deg

ST-09/F-56F X SDP 294 PLENO		PARTIDA1	
L*	58,32	dL*	-0,11 escuro
a*	15,71	da*	1,72 +vermelho
b*	43,01	db*	1,89 +amarelo
de CIELab: 2,55			

Falha

SDP-294 CONTRA TIPO F-56

REALFIX	
TINTAS INDUSTRIAIS	
DATA: 31/10/2022	LOTE: Sr-09
HORA:	OBS: Dixem
STD: F-56	PRODUTO: SDP 294



CIE DE	CMC DE
0.59	

PADRÃO: ST-09 / F-56 X SDP 294
 PARTIDA: PARTIDA1
 MÉTODO: Abs. Máx.
 DIF. INTENSIDADE: 93,49
 PAD. C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
 PART. C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
 STATUS:

D65 10 Deg

ST-09 / F-56 X SDP 294		PARTIDA1	
L*	85,53	dL*	0,08
a*	6,90	da*	0,55
b*	28,15	db*	-0,19
de CIELab: 0,59			

Falha

REALFIX	
TINTAS INDUSTRIAIS	
DATA: 31/10/2022	LOTE: Sr-09
HORA:	OBS: plano Dixem
STD: F-56	PRODUTO: SDP 294



CIE DE	CMC DE
2,07	

PADRÃO: ST-09 / F-56 X SDP 294 PLENO
 PARTIDA: PARTIDA1
 MÉTODO: Abs. Máx.
 DIF. INTENSIDADE: 103,21
 PAD. C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
 PART. C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
 STATUS:

D65 10 Deg

ST-09 / F-56 X SDP 294 PLENO		PARTIDA1	
L*	58,06	dL*	0,17
a*	16,29	da*	1,12
b*	43,11	db*	1,73
de CIELab: 2,07			

Falha