

REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 13/10/2022	LOTE: UC-10
HORA:	OBS: Ajuste Poder TINT.
STD: UC-10	PRODUTO: SDP 296

Força corante


PADRÃO: UC-10 / SDP 296 AJUSTE PODER
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF.INTENSIDADE: 96,46
PAD C.ONDA ABS MÁX: 520 nm
PART C.ONDA ABS MÁX: 520 nm
STATUS:

CIE DE 2,20 CMC DE

D65 10 Deg

10 / SDP 296 AJUSTE PODER 1		PARTIDA1	
L*:	67,58	dL*:	1,12 claro
a*:	22,71	da*:	0,27 +vermelho
b*:	10,94	db*:	1,88 +amarelo
de CIELab: 2,20			

Falha



REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 05/10/2022	LOTE: UC-10
HORA:	OBS:
STD: UC-30	PRODUTO: SDP 296

Força corante

PADRÃO: UC-10 / SDP 296
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF.INTENSIDADE: 110,19
PAD C.ONDA ABS MÁX: 520 nm
PART C.ONDA ABS MÁX: 520 nm
STATUS:

CIE DE 3,12 CMC DE

D65 10 Deg

UC-10 / SDP 296		PARTIDA1	
L*:	67,82	dL*:	-0,28 es
a*:	21,54	da*:	1,83 +v
b*:	10,50	db*:	2,51 +v
de CIELab: 3,12			

Falha