

ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO


BT/SB/AC/SF/FO 01...(conforme cores e brilho)

**Descrição:**


Formulado a base de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas e aditivos de alta qualidade, solventes isentos de benzeno e cargas especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries

**Uso e Aplicações:**

Recomendado para metais ferrosos em geral, e madeira ,produto de fácil aplicação e rápida secagem

**Diluyente/Catálise:**

Utilizar Thinner Acabamento TN 71.00.527 ou TN 06.00.003 na proporção de 15 a 20%

**Viscosidade à 25°C CF4:**

100 a 150 seg.


Teor de Sólidos:

Por Peso: 60 +/- 2 %


Por volume: 40 +/- 2%

**Formas de Aplicação:**

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless

**Demão(s) recomendada(s):**


Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 30 a 40 microns

**Secagem (25°C)**

Ao Toque: 30 minutos a 1 hora

Ao Manuseio: 04 a 06 horas

Final: 24 horas

**Instruções Gerais:**

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o TD 71.00.527 ou TN 06.00.003, de acordo com o equipamento de aplicação.

**Rendimento teórico:**

30 a 40 m² /galão/demão

Densidade:

1,030 + / - 0,020 g/cm³

**Normas de Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.