

BOLETIM TÉCNICO ESMALTE PU HS ACRÍLICO ALIFÁTICO

Descrição:	Produto formulado a base de resina acrílica hidroxilada em combinação com pigmentos de alta qualidade fornecido em 02 (dois) componentes.		
Uso e Aplicações:	Recomendado como acabamento de excelente retenção de brilho e cor associando resistência química, física e intempéries.		
Código do Produto:	BT 24.		
Tipo de Veiculo:	Acrílico Hidroxilado - Polisocianato Alifático		
Teor de Sólidos:	Por Peso: 53 a 58 %	Por volume: 41 + ou – 2 %.	
Diluyente:	Diluyente para PU	TD 06.00.107	
Viscosidade à 25°C CF4:	80 a 110 seg.		
Método de Aplicação:	Revolver / Airless		
N.º Demãos Recomendadas:	01 - 02 Demão		
Espessura Seca por Demão:	45 a 55 Micrômetros		
Rendimento Teórico:	38 a 46 m² / Galão / Demão		
Secagem:	Ao Toque:	40 minutos	
	Ao Manuseio:	04 a 06 Horas	
	Final:	7 Dias	
Intervalos entre Demão:	Mínimo: 4 horas	Máximo: 12 horas	
	Após este período lixar a superfície para melhorar a ancoragem.		
Massa Específica:	1,18 à 1,21 g/ Cm³ para branco		
	0.98 á 1.10 g/ cm para demais cores		
Relação da mistura em volume:	2 partes de tinta e 1 parte de catalisador CT 29.50.008.		
Vida útil da mistura (Pot Life):	04 a 06 horas.		
Instruções Gerais	Adicionar o Componente “B“ sobre o componente “A“ na relação de mistura em volume acima, em constante agitação. Se necessário acertar a viscosidade com diluyente para PUT D06.00.107 em função do equipamento de aplicação. Não preparar quantidades superiores às necessárias para quatro horas de trabalho, pois o “Pot Life“ da Mistura é de 04 a 06 horas.		
Preparação da Superfície :	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.		
Estocagem :	A temperatura ambiente, 06 Meses.		
NORMAS DE SEGURANÇA:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.		