

CROMATOS DE ZINCO

CR 01.23.001(Vermelho) – CR 01.22.000(Verde) – CR 01.06.000(Cinza)

PM 01.57.002(Primer Cromato de Zinco Verde)




Descrição:

Formulado a base de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos orgânicos, inorgânicos, cargas sintéticas e naturais de alta qualidade e solventes aromáticos e alifáticos, isento de benzeno, com alto teor de cromato de zinco, proporcionando ótima aderência às superfícies, rápida secagem, fácil aplicação, e resistências as intempéries.




Uso e Aplicações:

Seu uso é indicado para aplicações de fins anticorrosivos em superfície ferrosas, sujeitas a exposição em ambientes de baixa agressividade.



Diluyente/Catálise:

Utilizar Diluyente Acabamento TN 71.00.527 ou TN 0600003 na proporção de 15 a 20%



Viscosidade à 25°C CF4:

90 a 150 seg.

Teor de Sólidos:


Por Peso: 60 +/- 2 %

Por volume: 40 +/- 2%




Formas de Aplicação:

Revolver (Pressão de 30 a 50 libras) ou Airless



Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas.
Espessura seca por demão de 30 a 40 microns




Secagem (25°C)

Ao Toque: 01 a 02 minutos

Ao Manuseio: 05 a 06 horas

Final: 24 horas



Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o TN 71.00.527 ou TN 0600003 de acordo com o equipamento de aplicação.



Rendimento teórico:

35 a 40 m² /galão/demão

Densidade:

1,270 + / - 0,020 g/cm³



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.