

Empresa: Antexian
Endereço: Rodovia BR 277
Contato: Vallen

Fone: _____
Cidade: Campo Largo UF: _____

1. MOTIVO DA VISITA☒ Contato Comercial☒ Produto/Processo☒ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**036V2021 - Verniz PU 220034V2050 - Fundo PU A.S DFX060TG140 - Tingidor Verde Pradaria060TG139 - Tingidor Lava de Saturno**2.2 Serviço solicitado**Assistência Técnica**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**

Segmento de atuação: móveis Substrato: madeira

Tratamento de superfície: Lixamento

Método de aplicação: Pistola Convencional e VDR PRO-545 (tingidor)

4. SERVIÇO EXECUTADO

Foi realizada a verificação no destino de cor do tingidor verde pradaria, tintada a
em campo mas sem possibilidade de ajuste in loco. Ajuste na fábrica a partir pad
O verniz, com lote reclamado, estava em 70 segundos de viscosidade, medida
CF4 (1min. 10s), na presença do Supervisor do Cliente. O novo lote recebido
estava em 65 segundos. Em acordo com o Cliente a viscosidade a ser seg
no componente 036V2021 deverá ser 120 segundos (Referência Sanylack medida
campo). Atualmente o cliente nem dilui o novo em função da viscosidade
O fundo acabamento HS da Penna Sanylack atende aos critérios de viscosidade
e superado (2min. 43 segundos) 163 segundos no CF4. Deve-se ajustar a vis
do fundo Realfix para parâmetros similares de modo a atender os requ
de aplicação sem que haja excessimento e sendo possível a utilização
de retardador (010SV412). O tingidor 060TG139 (4 unidades) deverá ser g
Conforme Chapa aprovada pelo cliente. A cor não está similar ao padrão
Referência Sanylack (FL 6673 00) Fundo PU Alto Sólido.
O representante Comercial Siderlyx verificará os preços dos itens para ar

Assinatura Cliente:



Visitado por:

