

PRIMER FOSFATIZANTE**PR 36...(conforme cores)**


Descrição:

Primer promotor de aderência, a base de resina vinílico, fenólica, nitro celulósica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas naturais e sintéticas, aditivos e solventes orgânicos isentos de benzeno.




Uso e Aplicações:

Indicado como promotor de aderência de ação nivelante para metais ferrosos e não-ferrosos (galvanizado, alumínio e etc.), proporcionando aderência para o preparo e acabamento de pinturas. Não tem ação sobre componentes plásticos.



Diluyente/Catálise:

CT 36.50.001 na proporção de 3 partes de primer para 1 parte do catalisador
Vida útil da mistura: 6 horas após preparo




Teor de Sólidos:

Por Peso: 38 +/- 1 %

Por Volume: 25 +/- 1%

Formas de
Aplicação:

Pistola convencional, (bico 1.4) pressão de 40 a 50 libras/ Pistola HVLP, pressão de 2 bar

Demão(s)
recomendada(s):

Aplicar 01 demão depositando o produto sobre superfícies uniformemente.



Secagem (25°C)

Ao Toque: 05 a 10 minutos
Manuseio: 40 minutos a 1 hora
Lixamento: 2 horas após aplicação




Instruções Gerais:

Estocar em temperatura ambiente por até 12 meses.
Superfície a ser aplicada deverá estar seca e isenta de contaminantes.

Rendimento
teórico:

25 m²/galão/demão (camada seca 40-50 microns)



Densidade:

1,060 + / - 0,030 g/cm³

Normas de
Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.