

ANALISE SDP-335/23 - PEALE

PRIMER PU BRANCO

PRODUTO	VISCOSIDADE F8	VISCOSIDADE KU	P.E.	SOLIDOS
PRIMER PU SAYERLACK	99 SEG.F8		1,43G/cm ³	73,5%
CATALISADOR PU SAYERLACK	N.A.	N.A.	N.A.	23,0%

INDICAÇÃO – CONFORME ESPECIFICAÇÃO OBTIDA – **025BR175.21 – 2X1 030CT038**

ESMALTE PU BRANCO

PRODUTO	VISCOSIDADE F8	VISCOSIDADE KU	P.E.	SOLIDOS
ESMALTE PU BRANCO IVE	50 SEG. F6	N.A.	1,28/cm ³	56,9%
CATALISADOR IVE	N.A.	N.A.	N.A.	27%

INDICAÇÃO – CONFORME ESPECIFICAÇÃO OBTIDA – **056BR713.21 – 2X1 030CT068**

PRODUTO	VISCOSIDADE F8	VISCOSIDADE KU	P.E.	SOLIDOS
SELADOR PU SAYERLACK	58 SEG. F6	N.A.	1,02/cm ³	57,9%
CATALSADOR PU	N.A.	N.A.	N.A.	22%

INDICAÇÃO – CONFORME ESPECIFICAÇÃO OBTIDA – **034VZ354.21 – 1X1 030CT038**

PRODUTO	VISCOSIDADE F8	VISCOSIDADE KU	P.E.	SOLIDOS
VERNIZ PU B10 SAYERLACK	51 SEG. F6	N.A.	1,01/cm ³	49,2%
CATALISADOR PU	N.A.	N.A.	N.A.	27%

INDICAÇÃO – CONFORME ESPECIFICAÇÃO OBTIDA – **036VZ111.21 – 2X1 030CT102**

EM TODAS INDICAÇÕES RECOMENDAMOS OS DILUENTES 010SV818 E 010SV510

Paulo Vieira

CRQ IX 09203928