

REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 24/10/22	LOTE: ST-12
HORA:	OBS: Aromat
STD: F-59F	PRODUTO: SDP 345

CIE DE: 5,20 CMC DE: 5,20

PADRÃO: ST-12 / SDP 345 AROMAT
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF. INTENSIDADE: 135,85
PAD C. ONDA ABS MÁX: 510 nm
PART C. ONDA ABS MÁX: 510 nm
STATUS:

D65 10 Deg

ST-12 / SDP 345 AROMAT		PARTIDA1	
L*	76,85	dL*	-2,88
a*	28,67	da*	4,30
b*	19,46	db*	0,48
de CIELab: 5,20			

Falha

REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 24/10/22	LOTE: ST-12
HORA:	OBS: Aromat
STD: F-59F	PRODUTO: SDP 345

CIE DE: 3,63 CMC DE: 3,63

PADRÃO: ST-12 / SDP 345 COR (AROMAT)
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF. INTENSIDADE: 101,19
PAD C. ONDA ABS MÁX: 440 nm
PART C. ONDA ABS MÁX: 440 nm
STATUS:

D65 10 Deg

ST-12 / SDP 345 COR (AROMAT)		PARTIDA1	
L*	51,06	dL*	1,46
a*	51,17	da*	1,82
b*	39,37	db*	2,78
de CIELab: 3,63			

Falha