



Acabameto poliuretano alifático, com resinas selecionadas que conferem ótima retenção de cor, brilho, propriedades anticorrosivas, resistência química e física.
Apresenta excelente aderência em substratos não ferrosos.

INDICAÇÃO DE USO

Recomendado para acabamento em ambientes internos e externos de máquinas e equipamentos industriais e agrícolas. Pode ser aplicado sobre fibra, galvanizado e concreto.
Não indicado para contato com água potável ou alimentos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cor	Padrão Ral, Munsell ou padrão definido pelo cliente	
Brilho	Brilhante	
Sólidos por volume	70% $\pm$ 3	
Rendimento Teórico	7 m ² /l para 100 μ m	
Espessura seca por demão	Espessura da película úmida: 71 a 143 μ m	
	Espessura da película seca: 50 a 100 μ m	
Relação de mistura	Volume	
	Componente A	4
	Componente B	1

TEMPO DE SECAGEM 25 °C

	Toque	3 horas
	Manuseio	6 horas
	Completa	72 horas
Repintura	Mínimo	6 horas
	Máximo	48 horas

DADOS DE APLICAÇÃO

Homogeneizar o Componente A e B até assegurar-se que nenhum material encontra-se separado ou com sedimento no fundo da embalagem.
Misturar o Comp.A e o Comp. B sob agitação, conforme indicação da etiqueta e homogeneizar bem.

Relação da mistura	4 A x 1 B
Diluyente PU	401.9600
Diluição	Até 20% se necessário
Pot Life	4 horas
Entre de mãos	10 a 15 minutos

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura	Deverá estar entre 5 e 40°C
Umidade Relativa	Entre 30 e 85%

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície de estar limpa, seca, isenta de quaisquer tipo de óleo, graxa, poeira ou qualquer contaminante.

A sujeira deve ser eliminada através de escovas, pano seco, ar comprimido e aspirador.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O rendimento prático depende da espessura aplicada, método de aplicação, equipamento utilizado.

A aderência do sistema, é correspondente ao tratamento que o substrato foi submetido.

Caso o intervalo de repintura for ultrapassado, será necessário proceder leve lixamento para quebra de brilho e proceder limpeza de poeira e resíduos. Observar as condições climáticas antes da Pintura. Não realizar caso haja possibilidade de chuva imediata. A temperatura do substrato deve estar 3°C acima do ponto de orvalho, e a umidade relativa do ar não deve estar acima de 85%.

Diferentes métodos de aplicação sob a mesma superfície podem gerar diferença no brilho e aspecto final da tinta.

SEGURANÇA

Produto desenvolvido para utilização de profissionais. O uso inadequado pode ser perigoso para a saúde.

Antes de utilizar, leia atentamente a FISPQ deste produto.

Utilizar luvas, óculos de proteção e máscara.

Manter o produto em sua embalagem original. Embalagens vazias devem ser descartadas conforme legislação ambiental.

Armazenar em local seco, ao abrigo do sol, longe de faíscas ou fontes de calor.

Os dados aqui contidos baseiam-se no conhecimento adquirido pela nossa equipe técnica. O resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. As informações contidas neste boletim técnico podem sofrer alterações sem aviso prévio.