

6. TRATAMENTO DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA: JATEAMENTO DE AREIA AO METAL QUASE BRANCO GRAU SA-2 1/2, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA DE BASE PRIMER EPOXI NBR-2288 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 60 $\mu$  (MICRAS) DE PELICULA SECA CADA, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA PRIMER EPOXI DE ACABAMENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 60 $\mu$  (MICRAS) DE PELICULA SECA CADA, TOTALIZANDO 120 $\mu$  (MICRAS) DE PELICULA SECA (MÍNIMO) NA COR CINZA.

## **VIGAS DE SUPORTES DE TERÇAS**

PESO = 70.551 Kg

PESO + 10% PERDAS = 74.079 Kg