



SUMACRIL TRÁFEGO

Código - 354.100 / 354.345

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO		Revisada em 02/2012																					
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	USOS RECOMENDADOS																						
SUMACRIL TRÁFEGO é uma tinta acrílica, monocomponente É uma tinta de fácil aplicação a rolo, desenvolvido para a pintura de faixas de demarcação de tráfego, em indústrias. Tem flexibilidade muito boa, excelente resistência à abrasão e secagem rápida, permitindo a liberação da área após aproximadamente 30 minutos. Tem a capacidade de retenção de cor, devido à sua ótima resistência aos raios ultravioleta do sol. Pode ser aplicada sobre concreto ou asfalto.	Pintura de pisos de concreto ou asfalto, em: Faixas de sinalização de tráfego de pessoas ou de veículos.																						
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO																							
Aspecto : Fosco Cores : Branca, amarela ou outras cores sob consulta Sólidos por peso : 66 % ± 2 Sólidos por volume : 42 % ± 2 VOC (Método EPA 24) : 462 g/L Espessura seca recomendada por demão : 50 micrometros Rendimento teórico por galão : 30,2 m² na espessura seca recomendada Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume e não inclui perdas devidas à rugosidade ou porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a preparação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado. <u>Considerar todas as perdas para calcular a quantidade de tinta a ser utilizada.</u> Peso aproximado por galão : 4,900 kg <i>Nota: o peso aproximado por galão pode variar com a cor da tinta.</i> Vida útil em estoque : 24 meses Condições de armazenagem : Conservar o material em lata fechada e ao abrigo do intemperismo, e de umidade, sob temperaturas que não ultrapassem 40°C.	Diluyente recomendado : DILUENTE 905 ou DILUENTE 920. Proporção de diluição : O necessário até 15 %, em volume <i>Nota</i> : A quantidade de Diluyente pode variar dependendo das condições ambientes durante a aplicação e do equipamento usado. Tempo de secagem : <table><tr><td></td><td>25°C</td><td>40°C</td></tr><tr><td>Tráfego moderado :</td><td>25 minutos</td><td>15 minutos</td></tr><tr><td>Tráfego intenso :</td><td>40 minutos</td><td>25 minutos</td></tr></table> Os tempos de secagem dependem das temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições diferentes da normalidade, recomendamos consultar a Assistência Técnica da Sumaré Intervalo entre demãos : Quando necessário aplicar uma segunda demão ou para aplicação da demão subsequente do produto recomendado no esquema de pintura, devem ser observados os intervalos entre demãos mínimo e máximo indicados abaixo. <table><tr><td>Temperatura</td><td>Mínimo</td><td>Máximo</td></tr><tr><td>16°C</td><td>1 hora</td><td>ilimitado</td></tr><tr><td>25°C</td><td>30 minutos</td><td>ilimitado</td></tr><tr><td>32°C</td><td>20 minutos</td><td>ilimitado</td></tr></table>			25°C	40°C	Tráfego moderado :	25 minutos	15 minutos	Tráfego intenso :	40 minutos	25 minutos	Temperatura	Mínimo	Máximo	16°C	1 hora	ilimitado	25°C	30 minutos	ilimitado	32°C	20 minutos	ilimitado
	25°C	40°C																					
Tráfego moderado :	25 minutos	15 minutos																					
Tráfego intenso :	40 minutos	25 minutos																					
Temperatura	Mínimo	Máximo																					
16°C	1 hora	ilimitado																					
25°C	30 minutos	ilimitado																					
32°C	20 minutos	ilimitado																					



Sumaré

SUMACRIL TRÁFEGO

Código - 354.100 / 354.345

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO		Revisada em 02/2012
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	
A superfície deverá estar íntegra e em condições perfeitas. É necessária a remoção completa de óleos, pós, graxas, sujeiras e materiais estranhos, para assegurar a aderência satisfatória. Para remover a oleosidade da superfície use solução de SUMACLEAN WB ou panos limpos embebidos em DILUENTE 905.	Temperatura da superfície : mínima 5°C máxima 50°C A temperatura da superfície deverá estar no mínimo 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Temperatura da tinta : mínima 5°C máxima 35°C Umidade relativa do ar : 10% a 85%.	
EQUIPAMENTOS PARA A APLICAÇÃO	INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO	
<u>Pulverização:</u> <u>Trincha :</u> Usar trincha com 75 a 100 mm de largura <u>Rolo :</u> Usar rolos de lã de carneiro ou de lã sintética. <u>Nota:</u> <i>Como todo produto que seca pela evaporação do solvente, quando aplicado a trincha ou rolo, o solvente da segunda demão pode dissolver a primeira demão.</i> Limpeza dos equipamentos : Utilizar DILUENTE 938 ou DILUENTE 905.	Homogeneização : Agite a tinta vigorosamente. Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no fundo da lata. Adicione o diluente. Aplicação : Excessiva diluição da tinta pode afetar a formação e o aspecto do filme e dificultar a obtenção da espessura especificada.	
INSTRUÇÕES PARA DESCARTE DAS EMBALAGENS		
Descontamine a embalagem vazia, lavando-a com o mesmo solvente utilizado na limpeza dos equipamentos. Após a descontaminação, envie para reciclagem.		
<i>As informações contidas nesta ficha decorrem de dados compilados para sua ajuda e orientação e são baseados em nossa experiência e conhecimento. Tendo em vista, porém, que fatores como preparação de superfície e aplicação nem sempre estão sob nosso controle e subordinam-se à obediência rigorosa das especificações estabelecidas, eximimo-nos de qualquer responsabilidade relativa a rendimento, desempenho ou danos de qualquer natureza.</i>		