

Tech - amarelo, Marcio informou que no dia da visita já havia passado para o Luiz alguns ajustes para fazer.

024AM107.21-REALTHANE 24 AMARELO SEG 5Y 8/12- REF.: 18 LT

- 1 - Cobertura da nossa esta inferior ao do concorrente, para cobrir com a nossa tinta foi necessário 2 demão, sendo do concorrente apenas 1
- 2 - Secagem do nosso é mais lenta que do concorrente, concorrente é de 20 minutos ao toque e 5 horas final.
- 3 - Nossa cor está mais clara que do concorrente, ele acha que o do concorrente está dentro do Munsell e nosso fora.
- 4 - Catalise eles querem com 8 a 10%, (não me recorde desta solicitação no início da tratativa).
- 5 - Viscosidade do nosso material está mais baixa que do concorrente, para nossa tinta não foi usada solvente.

024CZ118.21-REALTHANE 24 CINZA N 6,5 BR - REF.: 18 LT cinza está aprovado, mas que a cor ficou fora do que eles estão usando hoje. Utilizaram a catalise de 8 a 10% e não a catalise indicada de 2x1. Não foi usado solvente, nosso material tem a viscosidade menor que a do concorrente.

Caso de duvidas falar com Marcio da tech 41 9805-5646