

Local			Ambiente severo com exposição a gases - pinutra de ponte rolante											
Produto	Cor	Brilho	Espessura (µm)		S/V	Rend. ¹	Vida	Repintura a 25 °C (h)		Diluyente	Método de Aplicação	Secagem a 25 °C (h)		
			Úmida	Seca	(%)	(m²/l)	Útil (h)	Min.	Max.			Toque	Manuseio	Final
Realpoxi 259 RZ	Cinza	Fosco	125	70	57	9,5	4	3	168	010SV270	Pistola	2	4	168
Realpoxi 443 HS	Amarelo RAL 1021	Semi Brilho	27275	220	80	3,6	2	6	48	010SV270	Pistola	2	6	168
Nº de Demãos:	2		Total	290										