

PRIMER PU BRANCO

PRODUTO	VISCOSIDADE F8	VISCOSIDADE KU	P.E.	SOLIDOS
PRIMER PU SAYERLACK	99 SEG.F8		1,43G/cm ³	73,5%
CATALISADOR PU SAYERLACK	N.A.	N.A.	N.A.	23,0%
025BR175.21	90 a 100 SEG F8	N.A.	1,50	76%
030CT038.81 (50%)	N.A.	N.A.	0,95G/CM³	16%
030CT071.81 (30%)	N.A.	N.A.	0,97G/CM³	21,5%

INDICAÇÃO – **025BR175.21 – 50% 030CT038 (OPÇÃO DE CATALISE)**

025BR175.21 – 30% 030CT071 (SIMILARIDADE EM CATALISE E DILUIÇÃO)

Lixamento máquina – após 3h, sem empastamento em ambos catalisadores

ESMALTE PU BRANCO

PRODUTO	VISCOSIDADE F6	VISCOSIDADE KU	P.E.	SOLIDOS
ESMALTE PU BRANCO IVE	50 SEG. F6	N.A.	1,28/cm ³	56,9%
CATALISADOR IVE	N.A.	N.A.	N.A.	27%
056BR713.21	75 SEG. F6	N.A.	1,27G/CM³	65,5%
030CT068 (50%)	N.A.	N.A.	0,96G/CM³	25%

INDICAÇÃO – CONFORME ESPECIFICAÇÃO OBTIDA – **056BR713.21 – 2X1 030CT068**

PADRÃO DE COR – CONFORME PEÇA APLICADA COM AMOSTRA LIQUIDA.

BRILHO – CONFORME BRILHO EM PAINEIS APLICADO COM RETENÇÃO – 17 U.B.

Paulo Vieira

CRQ IX 09203928