

ANALISE SDP-641 – KORTE

PRIMER PU BRANCO

PRODUTO	VISCOSIDADE F8	VISCOSIDADE KU	P.E.	SOLIDOS
PRIMER PU FARBEM	35 SEG.F8	100 KU	1,50G/cm ³	75,6%
CATALISADOR PU FARBEM	N.A.	N.A.	0,972G/cm ³	23,44%

- Catalise – 2x1
- Lixamento – 1 hora e 30 minutos
- Por Life - acima de 3 horas

PRODUTO	VISCOSIDADE F8	VISCOSIDADE KU	P.E.	SOLIDOS
PRIMER 025BR170	90 SEG.F8	N.A.	1,55G/cm ³	78%
CATALISADOR 030CT038	N.A.	N.A.	0,972G/cm ³	23,44%

- Catalise – 2x1 (030CT038)
- Lixamento – 1 hora
- Pot life – acima de 3 horas

Conclusão

Para atendimento da SDP-641, comparativo com produto da Farbem, onde foi avaliados os parâmetros acima, concluímos que o Primer PU 025BR170 com catalise 2X1 é o que melhor se enquadra com o cliente vem utilizando. Atendendo os pot life, lixamento, poder de cobertura e com o menor custo de produtos existentes em nossa linha.

Paulo Vieira

CRQ IX 0903928