

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DE REPINTURA.

CLIENTE: DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUINAS LTDA.

1. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é apresentar método de aplicação e preparação de superfície para correção de deslocamento ocorrido em campo nos produtos 285BR002 REALPOXI DF 285 BRANCO ARTICO DAMAEQ FS e 029BR203 REALTHANE 29 BRANCO ARTICO DAMAEQ, devido aplicação em cima de massa de vedação (veda capô).

2. PREPARO DE SUPERFÍCIE APLICAÇÃO

Primeiramente é necessário a remoção total das partes soltas do produto, como que também do vedante no qual proporcionou o deslocamento por falta de adesão, para isso indicamos o uso de equipamentos mecânicos como lixadeiras, furadeiras com escovas de aço rotativa entre outros.

Após este processo fazer desbaste com lixa de grão inicialmente 150 e subir até acabamento com lixa grão 320, se certificar da total remoção dos resíduos do produto e poeira de lixamento, então realizar limpeza com 010SV324 REALSOLV DESENGRAXANTE.

Caso necessário o uso de massas para correção, indicamos o uso de massas de chapeação, tipo poliéster ou plástica.

Ao finalizar os processos de preparação das peças, certificando-se da limpeza, então realizar a aplicação do 285BR002 REALPOXI DF 285 BRANCO ARTICO DAMAEQ FS, após secagem realizar o lixamento do mesmo com lixa de grão mínimo 400 para remoção de sujeiras ou pulverização e então realizar a aplicação do 029BR203 REALTHANE 29 BRANCO ARTICO DAMAEQ com aplicação de duas demãos atingindo o acabamento necessário.

RELATÓRIO TÉCNICO

3. ORIENTAÇÕES.

- Não realizar a aplicação do 029BR203 REALTHANE 29 BRANCO ARTICO DAMAEQ na chapa nua se primer.
- Não usar lixas de gramatura alta no lixamento do primer, pois podem aparecer marcas de lixamento após aplicação do 029BR203 REALTHANE 29 BRANCO ARTICO DAMAEQ.
- Aplicação de todo o sistema deve ser feita em ambiente livre de contaminação, como que também as peças devidamente isentam de contaminantes e poeiras.
- Devido a impregnação de sujeira e de intemperismo do tempo nas peças aplicadas, podem ocorrer variação na tonalidade de cor em comparativo das peças pintadas com a pintura nova.
- A quantidade de demãos necessárias para atingir a camada recomendada, vai depender do método de aplicação.
- Realizar a catálise e diluição conforme indicação.

4. TABELA DE PREPARO DO PRODUTO.

285BR002 REALPOXI DF 285 BRANCO ARTICO DAMAEQ FS	
CATALISADOR	030CT285 CATALISADOR REALPOXI 285
CATÁLISE	1:1
DILUENTE	
DILUIÇÃO	
CAMADA SECA	100µm a 150µm
TEMPO PARA LIXAMENTO	24 HORAS

029BR203 REALTHANE 29 BRANCO ARTICO DAMAEQ	
CATALISADOR	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO
CATÁLISE	2:1
DILUENTE	
DILUIÇÃO	
CAMADA SECA	50µm a 70µm