

Caio Representante (Caio Murilo)

Francielle

Faça o seu pedido

Izamara

Caio Representante (Caio Murilo)

10:20 ✓

Análise de Material:

Será realizada a aplicação em duas chapas fornecidas pelo cliente, seguindo o processo de aplicação já utilizado por ele. As camadas aplicadas serão: Wash Primer, Realthane 228 (vermelho óxido) e o acabamento texturizado Realpoxi 320. Após a aplicação, deve-se aguardar a cura completa das camadas.

Em seguida, proceder com a medição da espessura das camadas aplicadas e realizar os testes conforme descrito abaixo:

Na primeira chapa, aplicar a temperatura de 120°C por 1 hora. Após o resfriamento, submeter novamente a chapa à mesma temperatura de 120°C.

Na segunda chapa, realizar o mesmo procedimento, mas com uma temperatura de 300°C.

Registrar todas as medições, observações e eventuais variações detectadas durante os testes, para análise comparativa e definição dos parâmetros de desempenho do revestimento.