

Produto avaliado: Taurus InfraRed 047PR500

Condições do teste:

- Flash-off: 9 min
- Secagem: 70 s a 65 °C
- Secagem ao toque: 10 min
- Aplicação: 15seg CF#4 a 13 °C
- Pot life: 2 h
- Espessura de camada: 18–30 µm
- Brilho: 7 UB

Resultado da avaliação:

O produto foi aprovado em brilho, secagem ao toque, aderência, aspecto visual e espessura de camada.

O único ponto de atenção foi a cobertura das marcas de lixa. Essa ocorrência foi identificada somente nos capacetes que apresentaram defeitos provenientes do processo de injeção.

Nos demais critérios avaliados, o resultado foi satisfatório.

Próxima ação:

Para avaliar uma possível melhoria na cobertura, foi coletada uma amostra líquida do preto do concorrente ARPOL.

A amostra será utilizada como referência para comparação e estudo de possíveis ajustes no nosso material, buscando melhorar a cobertura das marcas de lixa sem comprometer os demais resultados já aprovados.