



Wellington Realfix

RELATÓRIO DE VISITA – TAURUS

Data do teste: 10/09/2026

Produto avaliado: Taurus InfraRed 047PR500

Condições do teste:

- Flash-off: 9 min
- Secagem: 70 s a 65 °C
- Secagem ao toque: 10 min
- Aplicação: 15 s CF#4 a 13 °C
- Pot life: 2 h
- Espessura: 18–30 µm
- Brilho: 7 UB

Foram aplicados ***40 capacetes*** durante o teste. O produto apresentou resultado ***aprovado em aspecto visual, brilho, cobertura e rendimento***.

Ficou pendente a avaliação de ***resistência a risco***, que será realizada hoje após 24 horas de cura.

Em relação à ***cobertura das marcas de lixa, o resultado ficou inconclusivo nesta etapa. Nas regiões laterais, onde foram utilizados lixamentos com lixas **400 e 600***, a tinta apresentou boa cobertura. No capacete que foi lixado por completo, também ... [Ler mais](#)

Editada 08:17

Wellington Realfix