

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	ANAZATTI	DATA	05/09/2024
PROJETO		PRAZO	
CLIENTE	NewArt	SEGMENTO	

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

PRECISAMOS DA FISPQ DOS PRODUTOS ABAIXO:

015VM723.80-LACA NC VERMELHO MORANGO ATOXICA - 18 LT
 015CZ700.80-LACA NC FENDI ATOXICA - REF.: 18L
 015VD705.80-LACA ATOXICA VERDE LIMAO - REF.: 18 LT
 015VD706.80-LACA ATOXICA VERDE ESCURO - REF.: 18L
 16BR690.21-PRIMER NC BRANCO ROLO - REF.: 25 KG
 015BR122.80-LACA ATOXICA BRANCA RFX - REF: 18 L
 016AM003.82-PRIMER NC AMARELO RAL 1015 - REF.: 3,6L
 015LJ703.80-LACA LARANJA ATOXICA - REF.: 18 LT
 015BR700.80-LACA ATOXICA BRANCA - REF.: 18 LT
 015VD139.21-LACA VERDE ESMERALDA ATOXICA - REF.: 18L
 015AM707.80-LACA BANANA ATOXICA - REF.: 18L
 015PR701.80-LACA ATOXICA PRETA - REF.: 18 LT
 015LJ106.21-LACA LARANJA CORAL ATOXICA - REF.: 18 LT

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês	Informações adicionais

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Outros documentos? Quais?

BT - Boletim técnico Sim Não

FISPQ Sim Não

Amostra Sim Não

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações**INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO****INFORMAÇÕES INICIAIS****Produto**

(Epóxi, PU, Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.)

Tipo

(base água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema

(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

Aspecto

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

Secagem ao Toque

Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio

Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa**Sólidos/Volume****Outras informações sobre a cura****Repintura****Pot life/ gel time****Prazo de validade****COR****Especificar cor/cores****Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida**

Sim

Não

Catálogo padrão de cor**VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM**

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

Volumetria

(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)**Rótulo/layout específico?****Relação de mistura?**

Sim, qual?

Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE**Substrato****Preparo de Superfície**

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES