



FICHA TÉCNICA

Código: NL.9245.00

Descrição: Seladora Nitro

Uso Recomendado: Processos de envernizamento de móveis em geral de uso interno. Trata-se de um fundo nitro com **excelente toque e boa cobertura de sólidos**, ideal para ser utilizado como selador em processos de pintura de armários embutidos, estantes, e outros móveis feitos sob medida. Para um aspecto com maior brilho recomendamos aplicar um verniz nitro brilhante como acabamento.

Instruções de Uso:

- Aplicação à pistola ou máquina de cortina.
- Homogeneizar antes de usar.
- Diluir até obter a viscosidade de aplicação de acordo com o equipamento: 16 a 18s no Copo Ford 4 para aplicação à pistola e 25 a 35s para aplicação em máquina de cortina.
- Controlar a viscosidade durante a aplicação a cortina adicionando um dos diluentes recomendados: DN.4280, DN.4242
- Recomendamos que a aplicação seja feita em ambiente com temperatura entre 15 e 40°C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%.

Especificações:

- Viscosidade: 25 ± 2 s CF6 a 25°C
- Densidade: $0,916 \pm 0,020$ g/cm³
- Sólidos: $23,4 \pm 2\%$

Preparação da Superfície: A superfície de madeira a ser envernizada deverá estar seca isenta de pó ou outro contaminante, deverá estar devidamente lixada e pode ser tingida com TEH.3501.Cores.

Número de demãos: 1 a 3 demãos

Gramatura: de 80 a 150 g/m²

Secagem: 24 horas



FICHA TÉCNICA

Empilhamento: 24 horas

Armazenagem: Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.

Prazo de validade: 360 dias

Advertências:

- Não indicado para móveis de exportação nem para móveis ou peças para exterior.
- Lavar cuidadosamente o equipamento com o diluente indicado para diluição.
- Durante o transporte e armazenamento o produto deve ser mantido sob condições de temperaturas entre 15 e 40°C para que suas características sejam preservadas.
- A aplicação sob condições de temperatura ou umidade diferentes das especificadas pode prejudicar a secagem e comprometer o desempenho do produto.
- Objetos pintados com produtos de base nitrocelulose requerem cuidados nas condições de empilhamento, transporte e armazenamento, pois sob interferência de temperatura são suscetíveis a marcas e outros danos ao acabamento.
- Garantimos a conformidade de nossos produtos de acordo com as especificações técnicas, e seu desempenho depende de sua correta aplicação pelo cliente.
- Como não temos o controle da utilização ou aplicação dos produtos, não nos responsabilizamos pela inadequada utilização ou aplicação dos produtos, cujo resultado e consequências é de responsabilidade exclusiva do cliente.
- As orientações técnicas prestadas pela Renner Sayerlack são meramente indicativas e fornecidas de boa-fé, e constituem o seu melhor conhecimento do atual estado da técnica, razão pela qual deverão ser testados pelos clientes, não podendo, em qualquer caso, responsabilizá-la.
- As reclamações apenas serão aceitas em relação a defeitos de fabricação.

Composição Básica: Vide Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Revisão: Março 2023