

Revisão: 02 – 20/10/2021

KIT PU ACRILICOALIFÁTICO KT 15***** (CORES DIVERSAS)

**Descrição:**

Formulado a base de resina acrílica hidroxilada, pigmentos orgânicos e inorgânicos hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e aditivos, combinados com pré polímeros de diisocianatos alifáticos, fornecido em 02 (três) componentes.

Apresenta boa solidez a luz e ao intemperismo natural.


Composição do KIT: Esmalte PU BT 15*****= 2,7L

Catalisador para PU: CT 29.50.028 = 900ml

**Uso e Aplicações:**


Recomendado como acabamento de alta resistência ao intemperismo, para aplicações interiores e exteriores de pisos, superfícies metálicas e madeiras.

É recomendado uso do Primer Epoxi de adesão KT 03.06.880, Primer de adesão Epóxi HB 33.06.880 ou HB 33.23.466, como fundo para tais aplicações)

**Diluyente/Catalise:**

Catalisar na proporção, por volume, de 3 partes de BT 15*****, para 1 parte do catalisador CT 29.50.028 – (3x1)

Utilizar TN 06.00.222 ou TN 06.00.107 na proporção de 10 a 25%, de acordo com equipamento de aplicação

**Viscosidade à 25°C CF4:**

Cores: Diversas

Acabamento: brilhante

80 a 100 seg.

Teor de Sólidos:

Por Peso: 62 + /- 2%

Por volume 51-53%

**Formas de Aplicação:**

Rolo de epóxi, Trincha, Pistola convencional ou Airless.

**Rendimento teórico:**

38 a 46 m²/galão/demão com espessura seca de 45 a 55 microns.

Demão(s) recomendada(s):

01 a 02 demãos, desconsiderando imperfeições do substrato.

Intervalo entre demãos : mínimo 8 horas e máximo 24 horas

**Secagem (25°C)**

Ao Toque: 01-02 horas

Ao Manuseio: 03-06 horas

Total : 24 horas

Final: 07 dias

**Instruções Gerais:**

Adicionar o componente “B” CT 29.50.028 sobre o componente “A”(BT 15) na relação de mistura, em volume de 3x1, em constante agitação.

Após catalisar, aguardar 10 minutos para eliminar o ar. Ajustar viscosidade com TN 06.00.222 ou TN 06.00.107 de acordo com o equipamento de aplicação.

Não preparar quantidades superiores as necessárias para 03 horas de trabalho.

Armazenamento de até 24 meses.

Densidade:

1,000 +/- 0,020 g/cm³

**Normas de Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.