

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	LJ REPRESENTAÇÕES LTD.	DATA	23/09/2025
PROJETO		PRAZO	
CLIENTE	CRISTAL IND COM FIBRAS	SEGMENTO	FIBRAS

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

AMOSTRA LINHA 29 PRETO SEMI FOSCO BRILHO 30%

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês

3 BALDE

Informações adicionais

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☒

FISPQ Sim ☐ Não ☒

Amostra Sim ☐ Não ☒

Outros documentos? Quais?

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO

Custo (R\$/L)

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

PU

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

SOLVENTE

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

ACABTO

Aspecto

Brilhante ☐

Fosco ☐

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

Semi brilho

Semi fosco

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

Não

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura?

Sim, qual?

Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

FIBRA

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

LIXAMENTO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

PISTOLA

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

TANQUE

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria
very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

NAO APLICAVEL

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

NÃO

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

NÃO

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

NÃO

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

NÃO APLICAVEL

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

NÃO APLICAVEL

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

NÃO APLICAVEL

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

AMOSTRA LINHA 29 REALTHANE PRETO SEMI FOSCO BRILHO 30%