


		RELATÓRIO DE ENSAIOS	DATA	08/10/2025					
			SDP	1300/25					
CLIENTE	OMECO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.								
Descr. do produto	REALUX 11 ALUMINIO OMECO		CÓDIGO	011PT019					
Cod. Prod. Cliente Part Number			PPAP	SIM () NÃO (X)	Nível				
Nome da peça/ Substrato	AÇO CARBONO	IMDS	ID IMDS:	/ ID DO NÓ:					
Norma Aplicada	N/A								
Objetivo	Testar performance do produto conforme solicitação cliente - camada de 50 Microns seca.								
PLANOS DE ENSAIOS									
Nº DO ITEM	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	Determinação da Resistência á exposição 250°C	Sem deslocamento	N/A	RELAFIX TINTAS	07/09/2025	07/09/2025	07/09/2025	OK	



Conclusão: Foi realizado o teste do 011PT019 – REALUX 11 ALUMINIO OMECO em estufa á 250°C durante 2 horas e não houve deslocamento do produto, tendo apenas uma leve alteração de cor.

Guilherme Fantini
Supervisor Laboratório